



**LATERIZIO COMUNE**

**FORATO 12x24x30**

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO			(spessore 11,5 cm)
Dimensioni	L x S x H	mm	300 x 115 x 240
Peso		kg	4,9
Percentuale di foratura		%	≤65
Pezzi per pacco		n.	120 - 96
Peso medio del pacco		kg	588 - 470
Pezzi al m <sup>2</sup>		n./m <sup>2</sup>	13,2
Malta per m <sup>2</sup>		dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	5,8
Massa volumica a secco lorda		kg/m <sup>3</sup>	600
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry}$	W/mK	0,257

Tutti i dati sono indicativi e possono essere oggetto di modifiche senza obbligo di preavviso

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA			(spessore 11,5 cm)
<b>CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE</b>			
Calore specifico	$c_p$	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore	$\delta$	kg/msPa	$20 \times 10^{-12}$
Resistenza alla diffusione del vapore	$\mu$	adim.	10



Azienda Associata al  
Consorzio POROTON® Italia

**La Moderna La Fauci N. & C. S.r.l.**

Via S. Nicola – 98040 Fondachello Valdina (ME) – Tel. 090 9920664  
www.lamodernalaterizi.it – info@lamodernalaterizi.it

**POROTON®**