



POROTON® Mezzo

POROTON® 700 10x35x24

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO			(spessore 10 cm)
Dimensioni	L x S x H	mm	350 x 100 x 240
Peso		kg	6,5
Percentuale di foratura		%	≤55
Pezzi per pacco		n.	72 - 84
Peso medio del pacco		kg	468 - 546
Pezzi al m ²		n./m ²	11,6
Malta per m ²		dm ³ /m ²	2,8
Resistenza a compressione // ai carichi verticali ⁽¹⁾	f _{bm}	N/mm ²	9,0
Resistenza a compressione ⊥ ai carichi verticali	f' _{bm}	N/mm ²	-
Massa volumica a secco lorda		kg/m ³	790
Conducibilità termica	λ _{10,dry}	W/mK	0,170

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA			(spessore 10 cm)
PRESTAZIONI TERMICHE DELLA PARETE			
Conducibilità termica	λ	W/mK	0,200
Trasmittanza termica ⁽²⁾	U	W/m ² K	1,395
Massa superficiale	M _s	kg/m ²	80
Trasmittanza termica periodica ⁽²⁾	Y _{IE}	W/m ² K	1,133
Sfasamento ⁽²⁾	S	ore	4,01
Fattore di attenuazione ⁽²⁾	fa	adim.	0,812
ACUSTICA E RESISTENZA AL FUOCO			
Potere fonoisolante ⁽²⁾	R _w	dB	42
Resistenza al fuoco ⁽²⁾		minuti	EI 30
CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE			
Calore specifico	c _p	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore	δ	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	adim.	10

⁽¹⁾ f_{bm} = f_{bk}/0,8 – Valore di f_{bk} dichiarato, valutato in base a requisiti Categoria I (NTC 2018)

⁽²⁾ Parete intonacata

Tutti i dati sono indicativi e possono essere oggetto di modifiche senza obbligo di preavviso



La Moderna La Fauci N. & C. S.r.l.

Via S. Nicola – 98040 Fondachello Valdina (ME) – Tel. 090 9920664
www.lamodernalaterizi.it – info@lamodernalaterizi.it

Azienda Associata al
Consorzio POROTON® Italia

POROTON®