




POROTON® 700 40x24x24 Inc. SS

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

(spessore 40 cm)

Dimensioni	L x S x H	mm	240 x 400 x 240
Peso		kg	16,6
Percentuale di foratura		%	≤55
Pezzi per pacco		n.	32 - 40
Peso medio del pacco		kg	531 - 664
Pezzi al m ²		n./m ²	16,9
Malta per m ²		dm ³ /m ²	10,8
Resistenza a compressione // ai carichi verticali ⁽¹⁾	f _{bm}	N/mm ²	9,0
Resistenza a compressione ⊥ ai carichi verticali	f' _{bm}	N/mm ²	1,8
Massa volumica a secco lorda		kg/m ³	730
Conducibilità termica	λ _{10,dry}	W/mK	0,102

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

(spessore 40 cm)

PRESTAZIONI TERMICHE DELLA PARETE

Conducibilità termica	λ	W/mK	0,115 / 0,106 ⁽³⁾
Trasmittanza termica ⁽²⁾	U	W/m ² K	0,271 / 0,250 ⁽³⁾
Massa superficiale	M _s	kg/m ²	300
Trasmittanza termica periodica ⁽²⁾	Y _{IE}	W/m ² K	0,007
Sfasamento ⁽²⁾	S	ore	22,70
Fattore di attenuazione ⁽²⁾	fa	adim.	0,025

ACUSTICA E RESISTENZA AL FUOCO

Potere fonoisolante ⁽²⁾	R _w	dB	51
Resistenza al fuoco ⁽²⁾		minuti	EI 240

CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE

Calore specifico	c _p	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore	δ	kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	adim.	10

⁽¹⁾ f_{bm} = f_{bk}/0,8 – Valore di f_{bk} dichiarato, valutato con livello di confidenza 95% come per Categoria I (NTC 2018)

⁽²⁾ Parete intonacata

⁽³⁾ giunti realizzati con malta termoisolante



La Moderna La Fauci N. & C. S.r.l.

Via S. Nicola – 98040 Fondachello Valdina (ME) – Tel. 090 9920664

www.lamodernalaterizi.it – info@lamodernalaterizi.it

Azienda Associata al
Consorzio POROTON® Italia

POROTON®